

DRY MORTAR

AS-100M

TÀI LIỆU SẢN PHẨM

Tài liệu Kỹ thuật
Vữa xây dựng



VỮA KHÔ TRỘN SẴN - CƯỜNG ĐỘ ỔN ĐỊNH - CỐT LIỆU CHỌN LỌC - KHÔNG CHỨA TẠP CHẤT
DỄ SỬ DỤNG - TĂNG NĂNG SUẤT - GIẢM THỜI GIAN THI CÔNG

DRY MORTAR AS-100M

MIÊU TẢ

• DRY MORTAR AS-100M là vữa xây trát trộn sẵn, chất lượng cao, mác 100. Thành phần là hỗn hợp khô trộn sẵn của xi măng, cốt liệu silicat tinh lọc và các phụ gia polymer khác. DRY MORTAR AS-100M được sử dụng để xây trát tường bê tông cốt liệu, gạch đất sét nung, cán nền, trong nhà và ngoài trời...Đóng bao sẵn, thuận tiện khi sử dụng, vận chuyển và bảo quản, lưu kho. Nâng cao năng suất xây dựng và chất lượng công trình.

VỊ TRÍ ỨNG DỤNG:

- Xây tường gạch bê tông, cốt liệu, gạch đất sét nung
- Trát hoàn thiện bề mặt tường xây
- Cán nền trong nhà và ngoài trời

ĐỊNH DẠNG

Bao 50kg

NGOẠI HÌNH/ MÀU SẮC

Bột/ Màu xám

VỮA XÂY TRÁT TRỘN SẴN



DRY MORTAR

AS-100M

TÀI LIỆU SẢN PHẨM

Tài liệu Kỹ thuật
Vữa xây dựng



DRY MORTAR AS-100M

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Bề mặt cần cứng, chắc, bằng phẳng
- Làm sạch bề mặt thi công, loại bỏ bụi bẩn, dầu mỡ.

PHƯƠNG PHÁP TRỘN

- Đổ nước vào thùng trộn, cho từ từ vữa DRYMORTAR AS-100M vào theo tỷ lệ 50kg với 9.5- 10.5 lít nước
- Dùng máy khuấy trộn đều ở tốc độ 300-400 vòng/phút đến khi hỗn hợp đồng nhất.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

- Trộn vữa DRYMORTAR AS-100M với nước theo tỷ lệ đã định, dùng máy khuấy trộn ở tốc độ thấp đến khi hỗn hợp đồng nhất, đạt độ linh động theo yêu cầu.
- Tiến hành trát vữa lên bề mặt thi công bằng bay phẳng hoặc phương pháp phun. Hoàn thiện bề mặt bằng bàn xoa.

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

- Sản phẩm có chứa xi măng, không thải vào nguồn nước
- Loại bỏ theo quy định địa phương
- Có tính kiềm, tránh tiếp xúc trực tiếp da và mắt, sử dụng bảo hộ lao động khi thi công
- Vệ sinh dụng cụ thi công bằng nước ngay sau khi trộn, dùng biện pháp cơ học để loại bỏ nếu đã đóng rắn

CƯỜNG ĐỘ (MÁC) ỔN ĐỊNH, ĐỒNG ĐỀU

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tỷ trọng	~1.680 (khô, đổ đóng) ~2.100 (ướt)
Hàm rắn	100%
Tỷ lệ trộn nước	19-21% (tùy định dạng)
Định mức	~36 bao (50kg) /m ³ vữa ướt
pH	>12
Nhiệt độ làm việc	5 - 35 độ C
Cường độ nén	> 10.0 Mpa (28 ngày)
Cỡ hạt	< 1.25mm

ĐỊNH MỨC (Định mức mang tính tham khảo)

- Chiều dày vữa: trung bình 8-10mm (xây và trát);
Cán nền: Tùy cốt nền
- Xây tường 220: Khoảng 360- 380 kg vữa khô/m³ tường
- Trát tường 10mm: Khoảng 21kg vữa khô/ m² tường

HẠN SỬ DỤNG

12 tháng kể từ ngày sản xuất