

# **PERFECT**

CEMENTITIOUS ADHESIVE

ISO 9001:2008  
TCVN 7899:2008

**KEO ỐP LÁT MOSAIC CAO CẤP GỐC XÌ MÀNG  
KHẢ NĂNG BÁM DÍNH CAO  
CHỐNG TRƯỢT TỐT TRÊN BỀ MẶT ĐỨNG  
CHỐNG THẤM, KHÔNG CO NGÓT, KHÔNG BONG RỘP  
THỜI GIAN THI CÔNG KÉO DÀI  
THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG  
THUẬN TIỆN KHI SỬ DỤNG**

**ASIA-P06**

## **Glass Tile Thin-set Cementitious Adhesive**

Keo PERFECT ASIA - P06 được thiết kế chuyên dụng để ốp lát các loại mosaic (mosaic gạch, đá, mosaic thủy tinh) khu vực bể bơi ngoài trời và trong nhà, yêu cầu lớp keo mỏng mà vẫn đảm bảo độ bám dính cao, nơi chịu tác động của ngâm nước và nhiệt độ, áp lực của nước và rung động. Với khả năng bám dính cao, chống trượt tốt trên bề mặt thẳng đứng, không co ngót, không bong rộp, thời gian thi công kéo dài ...

- ✓ Ốp lát mosaic khu vực bể bơi trong nhà và ngoài trời
- ✓ Ốp lát mosaic trên các bề mặt tường và sàn với khả năng chống trượt cao
- ✓ Ốp mosaic lên tường, vách thạch cao, cement board
- ✓ Khả năng bám dính tốt, dày mỏng cao
- ✓ Chịu tác động của áp lực và dao động của môi trường ngâm nước

# PERFECT

## CEMENTITIOUS ADHESIVE

GRAY or WHITE POWDER

Keo ốp lát cao cấp Perfect ASIA-P06 có dạng bột khô màu trắng hoặc xám, thành phần bao gồm xi măng, cốt liệu chọn lọc kết hợp các loại phụ gia polymer và các phụ gia khác. Keo PERFECT ASIA - P06 được thiết kế chuyên dụng để ốp lát các loại mosaic gạch, đá, mosaic thủy tinh khu vực bể bơi trong nhà và ngoài trời, nhà tắm, bếp với yêu cầu lớp keo mỏng, bám dính cao, chịu ngâm nước, áp lực và dao động nước cũng như tác động của nhiệt độ môi trường

## ASIA-P06

ISO 9001:2008  
TCVN 7899:2008

Dạng sản phẩm Dạng bột, màu xám hoặc màu trắng

Hàn lượng khô 100 %

Bao bì 10, 25 KG

## ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Tỷ lệ trộn nước 27 - 29 % (tương đương 6.7-7.2 lít / bao 25 KG)

Hỗn hợp sau trộn Hỗn hợp vừa dẻo có độ bám dính cao

Thời gian sử dụng sau khi trộn 3 - 4 giờ

Thời gian cho phép điều chỉnh Khoảng 60 phút

Khả năng chống kiềm Rất tốt

Độ bám dính Rất tốt

Chống trượt Rất tốt

Chống thấm Tốt

Bong rộp Không

## ỨNG DỤNG

Ốp và lát các loại mosaic như gạch-đá mosaic, mosaic thủy tinh.. khu vực bể bơi trong nhà và ngoài trời, phòng tắm, bếp ...

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đổ lượng nước phù hợp với lượng keo cần trộn vào thùng, từ từ cho keo vào thùng, dùng máy khuấy trộn đều hỗn hợp cho đến khi đồng nhất không vón cục dạng vừa dẻo, bám dính cao, dừng trộn khoảng 3 phút, sau đó trộn lại và sử dụng

## ĐỊNH MỨC (định mức mang tính tham khảo)

Kích thước (mm x mm) Định mức tương đối, Kg/m<sup>2</sup>≤ 200 x 200 2-3 kg/m<sup>2</sup>300 x 300 , 400 x 400 4-5 kg/m<sup>2</sup>300 x 600 , 600 x 600 6-8 kg/m<sup>2</sup>600 x 900 , 800 x 800 8-10 kg/m<sup>2</sup>

## LƯU Ý

Sử dụng dụng cụ thi công chuyên dụng như máy khuấy keo, bay răng cưa, thùng trộn, ke mạch... để đạt hiệu quả thi công cao nhất. Sản phẩm có chứa xi măng có thể gây kích ứng, tránh tiếp xúc với da và mắt, sử dụng bảo hộ lao động khi thi công

Bảo quản nơi khô thoáng

Hạn dùng: 12 tháng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á  
Tổ 19 Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội  
ĐT: 04.2210.1292 / 04.3783.5660

